PRODUCTOS PARA JUNTAS

MORCEMCOLOR®
PLUS FLEXIBLE

CG2
A W
EN 13888

TECNOLOGÍA BIO ACTIVA

EFECTO AQUASTOP

PRODUCTO

Mortero, aditivado e hidrorepelente, coloreado de ligantes mixtos dotado de gran finura y plasticidad.
Para el sellado de juntas de 2 a 15 mm en todo tipo de revestimientos cerámicos. Especial para el rejuntado de piezas de baja porosidad (gres porcelánico), piscinas y para la aplicación en zonas donde exista riesgo de proliferación de microorganismos.

COMPOSICIÓN

Producto hidrorepelente a base de cemento de alta resistencia, áridos de elevada pureza, pigmentos y aditivos especiales que impiden la formación de microorganismos (algas, hongos).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Efecto AQUASTOP: Repele el agua superficial de la junta provocando un efecto perla.
- Tecnología BIOACTIVA: Impide la proliferación de microorganismos en ambientes húmedos.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Elevada dureza.
- Color intenso.
- Fácil limpieza.
- Textura muy fina.
- Baja absorción de agua.
- Resistente al agrietamiento.
- Aplicación en interiores y exteriores.
- Antihongos.
- Antialgas.
- Hidrorepelente.
- Deformable.

SOPORTES

- Las juntas vacías deben estar secas y limpias en toda su longitud y profundidad.
- El rejuntado debe realizarse al menos 24 h después del encolado en paramentos verticales y 48 h después del encolado de pavimentos.
- Antes de comenzar la aplicación, PROTECMOR tapaporos temporal protege a la cerámica porosa y no porosa de posibles manchas de pigmentos.

MODO DE EMPLEO

- Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta obtener una pasta consistente (no líquida).
- Dejar reposar la pasta unos 5 minutos y reamasar.
- Trabajando en zonas pequeñas, llenar las juntas con llana de goma o pistola recargable, compactando el material firmemente.
- La aplicación debe realizarse en sentido diagonal de las juntas presionando la masa sobre las mismas y retirando el material sobrante.

REV. 02/12 - Esta versión anula todas las anteriores. Compruebe última versión en la página web.

grupopuma

Teléfono
de atención al cliente:
901 11 69 12

www.grupopuma.com

PRODUCTOS PARA JUNTAS

grupopuma

- Dejar secar ligeramente el material durante aproximadamente 20 ó 30 min. Cuando la pasta se vuelve mate, puede procederse a la limpieza de la superficie con una esponja dura, ligeramente humedecida.
- Sólo cuando el producto haya endurecido en la junta, se puede pulir la superficie con un trapo limpio y seco para eliminar los restos de polvo.
- Dejar secar al menos 24 h. Antes de tránsito normal
- Si la cerámica queda manchada puede utilizar DESMOR para la limpieza siempre que no dañe la cerámica y cuidando de no tocar las juntas (ver instrucciones del producto).

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
- Realizar el rejuntado al menos 24 h después del encolado de paramentos verticales y 48 h después del encolado de pavimentos.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- No usar en juntas de dilatación o sujetas a movimientos estructurales de la obra.
- Rellenar las juntas cuando el pavimento o revestimiento esté completamente seco.
- No limpiar la junta con agua fuerte o similares ya que afectaría a su coloración.
- En piscinas esperar al menos una semana después del rejuntado para el primer llenado de la piscina.
- En rehabilitaciones vaciar completamente la junta antes de la aplicación.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Blanco y gama de colores
Densidad aparente del polvo	1,7 ± 0,2 g/cm³
Resist. a flexión después de 28 días	≥ 2,5 N/mm² (EN 12808-3)
Resist. a compresión después de 28 días	≥ 15 N/mm² (EN 12808-3)
Resist. a flexión después de hielo-deshielo	≥ 2,5 N/mm² (EN 12808-3)
Resist. a compresión después de hielo-deshielo	≥ 15 N/mm² (EN 12808-3)
Retracción	≤ 2 mm/m (EN 12808-3)
Abrasión	< 1000 mm³ (EN 12808-2)
Absorción de agua después de 30 min.	< 2 g (EN 12808-5)
Absorción de agua después de 240 min.	< 5 g (EN 12808-5)
Clasificación según UNE-EN 13888	CG2
Rendimiento aproximado	Ver tabla

CONSUMO

RENDIMIENTO (Kg/m²):
Calculados para un grosor de la baldosa de 6 mm

FORMATO BALDOSA	ANCHURA JUNTA				
	2 mm	5 mm	8 mm	10 mm	15 mm
15 x 15	0,27	0,68	1,09	1,36	2,04
15 x 20	0,24	0,60	0,95	1,19	1,79
20 x 20	0,20	0,51	0,82	1,02	1,53
25 x 33	0,14	0,36	0,57	0,72	1,08
30 x 40	0,12	0,30	0,48	0,60	0,89
40 x 60	0,09	0,21	0,34	0,43	0,64
45 x 80	0,07	0,18	0,28	0,35	0,53

$$\frac{A+B}{AxB} \times C \times D \times 0{,}17 = Kg/m^2$$

Donde:
A= ancho de la baldosa (cm)
B= largo de la baldosa (cm)
C= grueso de la baldosa (mm)
D= anchura de la junta (mm)

PRESENTACION

Sacos de 20 Kg de papel plastificado y envases de polietileno de 5 Kg.
Almacenamiento:
Hasta 1 año (sacos de papel plastificado 20 Kg)
Hasta 2 años (envases de polietileno de 5 Kg)
En su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

NOTA:Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.
La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.